

FICHA TECNICA

PROCOTEX LISO MATE

Código : 174 **Grupo: Productos para fachadas - Renova**

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos.

PROPIEDADES

* Gran resistencia a la intemperie.
* Transpirable e impermeable.
* Alta resistencia a la alcalinidad.
* Colores de gran solidez a la luz.
* Buen poder cubriente.
* Acabado mate liso con ligera textura.

USOS

Como revestimiento para proteger y embellecer toda clase de superficies de albañilería exterior como cemento, morteros, revocos, hormigones, etc. Debido a su especial textura permite cubrir pequeñas fisuras e imperfecciones del soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Copolímero acrílico estirenado.
Pigmentos	Dióxido de titanio, óxidos de hierro y pigmentos orgánicos.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco, y colores s/carta.
Contenido en sólidos	54,5-56,5% en volumen, según color. 74-76% en peso, según color.
Densidad	Varía según color. Promedio 1,75 Kgr/Lt.
Viscosidad	120 U.K. a 20ºC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	Al tacto : 1 hora.
Repintado	4 - 5 horas.
Rendimiento teórico	De 7-9 m²/Lt., en función de la rugosidad y absorción de la superficie.
Espesor de película	110-140 micras húmedas. 60-80 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	De 5ºC a 35ºC.
Máxima humedad relativa	85 %

No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.

Útiles de Aplicación	Rodillo/Rodillo	Pistola airless
Disolvente	Agua	Agua
Dilución	0-5%	0-5%

Limpieza de útiles Agua.

SISTEMAS DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa Las superficies deben estar consistentes, secas y limpias de polvo, grasas, eflorescencias, etc.

Superficies nuevas

Albañilería: Aplicar una primera mano de Procotec Liso diluida al 10-15% con agua.

Hierro / Acero: Imprimar con Minio de Plomo Electrolítico ó Procofer Imprimación Antioxidante.

Madera: Imprimar con Selladora Universal.

Acabado Aplicar una o dos manos de Procotex Liso de acuerdo con las condiciones de aplicación.

Superficies pintadas Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente Procotex Liso.
Si la pintura antigua se encuentra mal adherida, agrietada o desconchada, se procederá a su eliminación y se tratará como en superficies nuevas.
En superficies muy gastadas o pulverulentas aplicar previamente una capa de Procolite Fondo Penetrante.
Si existe formación de mohos o algas, se tratarán previamente con Dique Limpiador Antimoho.

OBSERVACIONES Se pueden obtener infinidad de tonalidades mezclando entre sí colores de Procotex Liso o bien tiñendo con Colorantes L.P. como máximo 5% a excepción del Colorante L.P. Rojo que no debe ser utilizado en exteriores. En superficies susceptibles de formación de mohos, recomendamos reforzarlo añadiendo Dique Aditivo Antimoho.

INFORMACIÓN ADICIONAL


Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



AENOR Empresa Registrada ER-0002/1/90




Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158